

99-99-0101

CR – Zellkautschuk

Beschreibung / Description

- Zusammensetzung EPDM/CR
composition EPDM/CR

Eigenschaften / Propriétés

- | | |
|---|------------------------|
| □ Ölbeständigkeit
résistant à l'huile | bedingt
conditionné |
| □ Benzinbeständigkeit
stabilité d'essence | bedingt
conditionné |
| □ Säurebeständigkeit
résistant aux acides | bedingt
conditionné |
| □ Laugenbeständigkeit
stabilité de lessivage | bedingt
conditionné |

Typische Anwendungen / Applications typiques


-

Weitere Informationen / Plus d'informations

- Spitzentemperatur (kurzzeitig) +100 °C
température de pic (bref) +100 °C

Konformität / Conformité

- UL94 ab Dicke 4 mm UL94 HBF
UL94 à partir de l'épaisseur 4 mm UL94 HBF



Technische Daten / Propriétés

			[Wert]
Farbe couleur			schwarz noir
Zellart cellule			geschlossen fermé
Härte dureté	[Shore 00]		40 ±10
spezifisches Gewicht poids spécifique		[kg/m³]	150 - 200
Bruchdehnung allongement de rupture	ISO 1798-97	[%]	>150
Zugfestigkeit résistance à la traction	ISO 1798-97	[kPa]	>400
Weiterreissfestigkeit résistance au déchirement	ISO 34-1 (B-a) 94	[kN/m]	>0.5
Vakuum-Wasseraufnahme reprise d'humidité en vacuum	ASTM D 1056-07	[%]	3.5
Druckfestigkeit résistance à la pression	ASTM D 1056-78	[kPa]	35 - 63
Compression set déformation permanente			
für 22h bei +23 °C pendant 22h et +23 °C	25% Verformung 25% déformation	[%]	8
für 22h bei +40 °C pendant 22h et +40 °C	25% Verformung 25% déformation	[%]	23
Temperatur température		[°C]	-40 - +80

Hinweis: Die enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Gewissen richtig, vollständig und aktuell. Kubo Tech AG übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten dieses Datenblattes ergeben sich keine Rechtsansprüche.

Attention: Toutes ces informations sont complètes, correctes et actuelles en toute bonne foi et à notre meilleure connaissance. Kubo Tech AG n'assume aucune garantie pour la justesse et l'exhaustivité du contenu. Nous n'assumons aucune garantie sur les propriétés du produit. Le contenu de cette fiche technique ne donne aucun droit.